



**TOILE GEOTEXTILE**  
**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**



<b>TAILLES DES ROULEAUX</b>	<del>1x100m</del> - 2x100m - <del>1x25m</del> - 2x25m	
<b>COULEUR</b>	Blanc	
<b>ÉPAISSEUR</b> <i>EN 9863-1</i> <i>Tolérance</i>	mm	<b>1.0</b>  ±0,2
<b>MASSE SURFACIQUE</b> <i>EN 9864</i> <i>Tolérance</i>	gr/m <sup>2</sup>	<b>100</b>  ±10
<b>RÉSISTANCE À LA TRACTION (MD/CD)</b> <i>EN 10319</i> <i>Tolérance</i>	kN/m	<b>5,0/5,0</b>  -0,6/-0,6
<b>ALLONGEMENT À LA TRACTION (MD/CD)</b> <i>EN 10319</i> <i>Tolérance</i>	%	<b>40/40</b>  ±9/±9
<b>RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT CBR</b> <i>EN ISO 12236</i> <i>Tolérance</i>	N	<b>1500</b>  -225
<b>RÉSISTANCE AU POINÇONNEMENT PYRAMIDAL</b> <i>EN ISO 13433</i> <i>Tolérance</i>	mm	<b>38</b>  +9,5
<b>PERMÉABILITÉ</b> <i>EN ISO 11058</i> <i>Tolérance</i>	l/m <sup>2</sup> /sec	<b>180</b>  -54
<b>CARACTÉRISTIQUES D'OUVERTURE</b> <i>EN ISO 12956 O<sub>90</sub></i> <i>Tolérance</i>	µm	<b>130</b>  ±39
<b>RÉSISTANCE AUX CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES</b> <i>EN 12224</i>	<i>Doit être recouvert dans les 14 jours qui suivent l'installation</i>	
<b>RÉSISTANCE HYDROLYSE</b> <i>EN 12447</i>	<i>Durabilité minimale prévue de 25 ans dans les sols naturels avec 4 &lt; pH &lt; 9 et une température &lt; 25°C</i>	

**Pyrofolie's - 15 Rue Victor Baltard - 77410 Claye-Souilly - FRANCE**

Tel : 00 33 1 60 94 20 64 - Fax : 00 33 1 60 07 17 03 - @: [guillaume@pyrofolies.com](mailto:guillaume@pyrofolies.com)